



Wybierasz fugę?

Porównaj nasze produkty

Sopro
DF10[®]
Design Fuga Flex

Sopro
Saphir[®]

Sopro
Brillant[®]

Sopro

Chemia budowlana

Dostępne kolory



Sopro DF 10® 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 52, 59, 66, 90
 Sopro Saphir® 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 90
 Sopro Brillant® 14, 15, 17, 18, 33, 52, 59, 66

RODZAJE FUG CEMENTOWYCH*

Sopro DF 10®
Design Fuga Flex

Saphir®

Brillant®



I Rodzaje okładziny

1	Kamień wrażliwy na przebarwienia	●●	–	●●
2	Kamień niewrażliwy na przebarwienia	●●	●	●●
3	Okładziny betonowe	●●	○	●●
4	Mozaika szklana, okładziny szklane, pustaki szklane	●●	●	●●
5	Płytki kamionkowe ekstrudowane (tupane)	●●	●	●●
6	Gres	●●	●	●●
7	Płytki chłonne	●●	●●	○

II Obszar zastosowania

1	Baseny, strefy podwodne	●	–	○
2	Obszary przemysłowe lub użyteczności publicznej (wysokie obciążenia)	●	–	○
3	Obszary zewnętrzne balkony, tarasy, elewacje	●●	○	●
4	Pomieszczenia mieszkalne, wilgotne	●●	●●	●●
5	Podłoga ogrzewane np. podłogi ogrzewane	●●	●●	●●

●● szczególnie zalecane zastosowanie ● odpowiednie zastosowanie ○ warunkowe zastosowanie – nieodpowiednie zastosowanie

III Właściwości

1	Uszlachetnienie złotym lub srebrnym brokatem	●●	–	–
2	Technologia OPZ®	●●	–	–
3	Podwyższona odporność na kwaśne preparaty czyszczące ogólnego zastosowania	●●	●	●
4	Bardzo wysoka odporność na powstawanie pęknięć skurczowych	●●	●	●●
5	Bardzo wysoka odporność na osiadanie po zabudowie	●●	●●	●●
6	Łatwość aplikacji	●●	●●	●●
7	Antybakteryjność (technologia Hydrodur®)	●●	●●	●●
8	Łatwość czyszczenia	●●	●●	●●
9	Wysoka odporność na ścieranie	●●	●●	●●
10	Podwyższona trwałość koloru	●●	●●	●●
11	Wysoka odporność na wnikanie wody i zabrudzenia	●●	●●	●●

●● tak ● warunkowo – nie dotyczy

IV Dane Techniczne

1	Szerokość spoiny	1-10 mm	1-5 mm	1-10 mm
3	Opakowanie	Wiadro 5kg, wiadro 2,5 kg	Torba 5 kg, torba 2 kg	Torba 5 kg
4	Czas dojrzewania	3-5 min	3-5 min	3-5 min
5	Czas użycia**	30-40 min	Ok. 2 h	30-40 min
6	Możliwość chodzenia	Po ok. 2 h	Po ok. 12 h	Po ok. 2 h
7	Możliwość obciążania	Po ok. 12 h	Po ok. 48 h	Po ok. 12 h

* W ofercie Sopro Polska znajdują się również:

- fugi epoksydowe (Sopro Topas® DFE, Sopro FEP),
- wysokowytrzymałe fugi cementowe (SoproDur® HF8 i SoproDur® HF30),
- fugi szerokie elastyczne (Sopro FL i Sopro FL-S).

** Dane czasowe odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.



Sopro Polska Sp. z o.o.
 ul. Poleczki 23F, 02-822 Warszawa
 tel.: +48 22 335 23 00
 e-mail: biuro@sopro.pl
 www.sopro.pl



Chemia budowlana